

PRETO FOSCO VINÍLICO LC (Livre de Cromato)

Consulta rápida



Desengraxante Wanda

 2:1
Preto fosco LC
Catalisador

15 - 20 seg

 1.2-1.5 mm
3-4 bar

3 - 5 min.

 2h – 25°C
15min – 60°C

Descrição:

Produto bi-componente indicado para promover adesão em chapas metálicas, e no pré-tratamento de chapas de aço, alumínio, ligas de cobre e correlatos.

Pode ser utilizado como acabamento fosco sobre cromados, frisos, parachoques metálicos e vidro.

Produtos e aditivos:

Preto Fosco Vinílico LC – 405.01136
Catalisador – 405.01120

Matérias primas básicas:

Preto Fosco Vinílico LC – resina polivinil butiral, carga mineral, solventes e aditivos.

Catalisador – Ácido fosfórico e hidrocarbonetos aromáticos.

Possíveis substratos:

Chapas de aço, galvanizados, alumínio, aço inox, ligas de cobre, cromados e vidro.

Preparação da superfície:

Remover as impurezas da peça. Em seguida limpar a peça com Desengraxante Wanda.

Relação de mistura:

2 partes de Preto Fosco Vinílico LC
1 parte de catalisador 405.01120

Viscosidade de aplicação: 15 - 20 segundos CF4 / 25°C

Vida útil da mistura: 6 horas a 25°C

Tipo de pistola e pressão de aplicação:

Pistola:	Bico:	Pressão:
Sucção:	1,8 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)
Gravidade:	1.2–1.5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)
HVLP:	1.2–1.5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)



Processo: Aplicar 2 demãos simples, respeitando o intervalo de aplicação de 3 - 5 minutos entre demãos.

Espessura do filme: De 5 a 10 µm (Microns) por demão.

Rendimento teórico: 10 m²/litro por demão
Nota: na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Limpeza do equipamento: Utilizar thinner de limpeza Wanda – 407.04120

Tempo de secagem:	25°C	60°C
	Toque	5 minutos
Manuseio	10-15 minutos	15 min
Total	2 horas	

Prazo de validade: 2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade

Saúde e segurança: Favor consultar FISPQ

Dicas:

- Em dias úmidos e frios, aquecer a peça antes de aplicar o Preto Fosco Vinílico.
- O Preto Fosco Vinílico não deve ser lixado.
- Utilizar sempre o catalisador indicado para mistura.

Observações importantes:

Este produto é desenvolvido para uso profissional em oficinas de repintura automotiva. Por favor, consulte informações na embalagem, ficha técnica e FISPQ para mais informações específicas. Este produto é controlado de forma rigorosa, sua qualidade será mantida desde que seja usado de acordo com as recomendações do fabricante. O resultado final depende de vários fatores que não estão sob o controle do fabricante