

Wandabase HS

Wandabase HS



Tinta monocomponente a base de resina poliéster utilizada para sistema de duas camadas, possui secagem rápida e alto poder de cobertura. Reproduz enorme variedade de cores metálicas, perolizadas e lisas, nacionais e importadas, originais de fábrica. Indicado para retoques e repintura geral.



Desengraxante Wanda




2:1



16 - 26 seg



1.3-1.5 mm
3-4 bar



5 - 10 min.



15 – 20 min para aplicar verniz



Usar proteção respiratória apropriada
AkzoNobel Repintura Automotiva recomenda o uso da máscara respiratória.

Wandabase HS

Wandabase HS



Produtos e aditivos:	Toners Wandabase Thinner para Poliester / PU Alta Temperatura 4028 Thinner para Poliester / PU 4030 2998 Ativador Alta Temperatura
Matérias primas básicas:	Toners Wandabase: resina poliéster, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes e aditivos Thinner 4028 / 4030 e Ativador 2998: solventes diversos
Possíveis substratos:	-Todos os primers Wanda devidamente preparados -Pinturas antigas devidamente preparadas, exceto termoplásticos
Preparação da superfície:	Lixar com lixa 400 úmido ou 600 seco. Em seguida limpar a peça com Desengraxante Wanda.
Relação de mistura:	Cores são preparadas prontas para uso, na relação 2:1 com Thinner 4028 / 4030 ou Ativador Alta Temperatura 2998. Homogeneizar bem a mistura após pesagem.
Viscosidade de aplicação:	16 – 26 segundos CF4/ 25°C

Tipo de pistola e pressão de aplicação:

Pistola:	Bico:	Pressão:
Sucção:	1,8 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)
HVLP Gravidade:	1.2 – 1.5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)
HVLP Sucção:	1.2– 1.5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)

Processo:

Filtrar a tinta antes da aplicação.
Aplicar de 2 a 4 demãos simples, respeitando o intervalo de aplicação de 5 - 10 minutos entre demãos.
Homogeneizar bem a mistura antes da aplicação.

O verniz pode ser aplicado após 15 a 20 minutos da última demão da base.

Espessura do filme:

De 10 – 20 µm (Microns) por demão.

Rendimento teórico:

8 m²/litro por demão
Nota: na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Limpeza do equipamento:

Limpar com Thinner 4028/ 4030

Prazo de validade:

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade

Saúde e segurança:

Favor consultar FISPQ

Dicas:

Não repintar o veículo antes de realizar um teste comparativo de cor.
- O Wandabase HS não deve ser lixado antes da aplicação do verniz.
- Recomenda-se que em pintura de peças se faça alongamento.
- Há três opções de ativador:
 Ø Thinner 4030 – indicado para aplicação em locais com até 29°C de temperatura.
 Ø Thinner 4028 – indicado para aplicação em locais com temperatura acima de 30°C.
 Ø 2998 Ativador Alta Temperatura – indicado para aplicação em locais com temperatura acima de 29°C.
- Não adicionar toners fora da fórmula original para evitar metameria

Revisão:

02/2018



Akzo Nobel Ltda
Vehicle Refinishes
Endereço: Rua Assumpta Sabatini Rossi,1650, SBCampo – SP

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no nosso conhecimento e nas leis atuais. Qualquer pessoa que use este produto para alguma finalidade que não seja as recomendadas nesta ficha técnica sem primeiro obter a confirmação escrita por nós sobre a adequação do produto faz assim seu próprio risco. É sempre responsabilidade do usuário analisar todas as etapas para cumprir as demandas e regras locais da legislação. Sempre leia a Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e a Ficha de Dados Técnicos sobre este produto, se disponível. Todo o conselho ou toda a indicação sobre este produto feita por nós (nesta folha de informações ou de outra maneira) é alinhado com o melhor do nosso conhecimento, mas nós não temos o controle sobre a qualidade e condições dos substratos ou de muitos fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que nós concordemos com a maneira que está escrito, nós não aceitaremos a responsabilidade com a performance do produto ou por qualquer perda ou dano que surgir com o uso do produto. Todos os produtos fornecidos estão submetidos ao nosso termo padrão e condição de venda. Você pode solicitar uma cópia deste documento e rever cuidadosamente. A informação contida nesta ficha de dados está sujeita a modificação de tempos em tempos de acordo com nossa experiência e nossa política de contínuo desenvolvimento. É de responsabilidade do usuário verificar este documento previamente antes do uso deste produto.
