


Kombi Filler

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Descrição

Massa monocomponente para enchimento de pequenas irregularidades e riscos em carros e veículos comerciais. Desenhado para novos painéis e em trabalhos de reparação.



Pronto para uso



Tempo de aplicação:

3-4 minutos a 20°C




20 minutos a 20°C



Lixamento Final P800-P1000



Lixamento Final P400-P500



Recomendado o uso com todos os produtos Sikkens

Com exceção da Polysurfacer.



Usar a proteção respiratória apropriada

AkzoNobel Automotive & Aerospace Coatings recomenda o uso da máscara respiratória.

Ler TDS completo para informações detalhadas do produto

Kombi Filler

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Descrição

Massa monocomponente para enchimento de pequenas irregularidades e riscos em carros e veículos comerciais. Desenhado para novos painéis e em trabalhos de reparação.

Processo de preparação



Raspar a superfície usando no mínimo a lixa P400 (seco) como lixamento final.
Para detalhamento na preparação de superfície ver TDS S8.06.02



Limpeza da superfície: remova qualquer contaminação da superfície antes de aplicar o Kombi Filler, utilizando um desengraxante apropriado.

Substratos indicados

Todos os acabamentos existentes.
Todos os produtos de preparação de superfície Sikkens.

Produtos e aditivos

Kombi Filler

Matérias-primas básicas


Resinas nitrocelulósicas

Aplicação



Deve-se aplicar primeiro uma demão fina para preencher as pequenas imperfeições (amassados ou riscos).
Aplicar as demais demãos com intervalos de 15 minutos entre as aplicações.
- A aplicação deverá ser realizada numa faixa de temperatura entre 15°C - 35°C.

Secagem



Pronto para lixar depois de: 20 minutos a 20°C 15 minutos a 40°C 8 minutos a 60°C

Kombi Filler

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Processo de lixamento



Raspar a superfície usando no mínimo as lixas P800-P1000 (úmido) como lixamento final.



Raspar a superfície usando no mínimo as lixas P400-P500 (seco) como lixamento final.



Limpeza da superfície: remover qualquer contaminação da superfície antes da aplicação do primer ou acabamento, utilizando um desengraxante apropriado.

Repintado com

Todos os produtos de preparação Sikkens e acabamentos com exceção da Polysurfacer.

Limpeza do equipamento

Limpar o equipamento de aplicação imediatamente após o uso com solvente Sikkens ou um solvente de limpeza para pistola.

Armazenamento do produto

A validade do produto é determinada quando o mesmo é armazenado fechado a 20°C.
Evite a exposição do produto a mudanças bruscas de temperatura.
Para informações de validade do produto consultar a ficha técnica TDS S9.01.02

Akzo Nobel Ltda
Vehicle Refinishes

Endereço: Rua Assumpta Sabatini Rossi,1650, SBCampo – SP
Tel: 0800 709 5121

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no nosso conhecimento e nas leis atuais. Qualquer pessoa que use este produto para alguma finalidade que não seja as recomendadas nesta ficha técnica sem primeiro obter a confirmação escrita por nós sobre a adequação do produto faz assim seu próprio risco. É sempre responsabilidade do usuário analisar todas as etapas para cumprir as demandas e regras locais da legislação. Sempre leia a Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e a Ficha de Dados Técnicos sobre este produto, se disponível. Todo o conselho ou toda a indicação sobre este produto feita por nós (nesta folha de informações ou de outra maneira) é alinhado com o melhor do nosso conhecimento, mas nós não temos o controle sobre a qualidade e condições dos substratos ou de muitos fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que nós concordemos com a maneira que está escrito, nós não aceitaremos a responsabilidade com a performance do produto ou por qualquer perda ou dano que surgir com o uso do produto. Todos os produtos fornecidos estão submetidos ao nosso termo padrão e condição de venda. Você pode solicitar uma cópia deste documento e rever cuidadosamente. A informação contida nesta ficha de dados está sujeita a modificação de tempos em tempos de acordo com nossa experiência e nossa política de contínuo desenvolvimento. É de responsabilidade do usuário verificar este documento previamente antes do uso deste produto.

Os nomes dos revestimentos mencionadas nesta folha de dados são marcas registradas ou são licenciados da AkzoNobel.

Head Office

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com